

GENERELLE DATA

Planke	580 x 145 mm
Total tykkelse	13,5 mm
Antall planker pr. pakke	12
m2 pr. pakke	1,009 m²

PLANKENS OPPBYGGING

1. Overflatebehandling	UV-herdet lakk	Ripesikret toppsjikt	5 - 7 lag
2. Toppsjikt	PEFC kontrollert ursprung	EN 13489	± 2,5 mm
3. Kjerne	PEFC kontrollert ursprung		trekjerne
4. Bakside/sperresjikt	PEFC kontrollert ursprung	Trefinér	2 mm
Not og fjær	Lengde	Uniclic	
	Bredde	Uniclic	



GARANTI

Boligmiljø	Se garantibetingelsene	Livstid
Uniclic - Uniclic connection	Se garantibetingelsene	Livstid
Offentlig miljø		På forespørsel
Moisture Protection	Se garantibetingelsene	15 år
Stay Clean Technology (lacquered products only)	Se garantibetingelsene	15 år

OVERFLATE/TOPPSJIKT

Tresort	Eik
Opprinnelse	Europa
Naturlig variasjon	På grunn av treets beskaffenhet, kan utseendet avvike fra prøver
Overflatebehandlinger	se katalog / nettside

Sortering

I henhold til EN 13489: 2002 Gratis klasse

	Selected	Accent	Lively
	Elementets ansikt		
Sunt Splintved	Tillatt farget	Tillatt farget	Tillatt farget
Knaster	Små knuter tillatt, fullt fylt	Middels størrelse knuter tillatt, halvt eller helt fylt	Large size knots permitted, half or fully filled
Sprekker / revner	Ikke tillatt	Tillatt, hvis lukket revne ≤ 1/2 av planken	Tillatt ubegrenset
Barklommer	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
Lyn forskyvninger i årring	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
Kornstruktur	Ubegrenset	Ubegrenset	Ubegrenset
Sund kjerne	Tillatt	Tillatt	Tillatt
Farvevariation	Mild naturlig variation	Livlig variation	Meget livlig variation
Margstråler	Tillatt	Tillatt	Tillatt
Bioforringelse	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
	Ikke-synlige deler		
Alle funksjoner er tillatt uten noen begrensning med hensyn til størrelse eller mengde, hvis disse ikke forringer parketgulvets styrke eller slitekvalitet			

LEGGING		Norm krav	
Flytende		På Pergo underlag	se leggeanvsining
Hellimt		Pergo MS polymerharpiks	se leggeanvsining
Generelt ved installert gulv	EN 13489	Omkant - høydeforskjell (mm)	≤ 0,20
		Forskjell på bredden (mm)	≤ 0,20
		Kuving i lengden %	≤ 0,1
		Kuving i bredden %	≤ 0,2
Dimensjons stabilitet	ISO 24339	Kuving på kort ende maksimum %	≤ 0,30
	Forandringer 30-85% RF	Kuving på kort ende minimum %	≥ - 0,20
		Glippe i skjøter på kort ende (mm)	≤ 0,20
		Glippe i skjøter på lang siden (mm)	≤ 0,30
Gulvvarme	Kan benyttes	se egen anvsining	
OVERFLATEBEHANDLING			
Slitestyrke	SIS 923509	Rennende sand	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Flekkåtlighet	EN 13442		Klasse 3
		Gulv med "Stay Clean Technology" (Kun lakkert)	Klasse 5
CE	EN 14342:2013	Kontrollorgan	NB 0766 - EPH Dresden
UKCA	EN 14342:2013	Godkjent organ	AB 0321 - Satra UK
Kontorstolhjul	ISO 4918	Testet med underlag	25.000
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Tørr pendel test	Avhengig av struktur og overflatebehandling
Formaldehydavgassing	EN 717-1		≤E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤5 ppm
Varmegjennomgangsmotstand	EN12664:2001		0,14 m2.K/W
Brannklassifisering	EN 13501-1		Dfl-s1
MILJØSERTIFIKATER			
AFFSET	A	Frankrike	
PEFC	PEFC/07-32-37		
EPD	På forespørsel		
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001		
M1		Finland	

