

Laga Ute

Uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och inomhus på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs. Skiktjocklek 2–50 mm.

Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas med 5,4–6,0 dl vatten per 3 kg hink. Använd bormaskin med visp och blanda minst 5 minuter.

Användning

Prima vid behov underlaget med Finja Primer enligt anvisningarna på förpackningen. Applicera med slät stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev.

Efterarbete:

När spacklet är halvhärdat kan man forma till materialet, till exempel runda hörn, eller om man överfyllt skadan, skära av överflödigt spackel till rätt nivå. Ytskikt kan appliceras cirka 3 timmar efter spackling. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF. En lägre temperatur och/eller högre RF förlänger tiden för beläggning.

Skydda alltid lagad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Ska inte användas vid temperaturer under 10 °C.

Teknisk data

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Bindemedel | Cement |
| Ballast | 0–0,5 mm |
| Tryckhållfasthet 28 dygn | > 25 MPa |
| Åtgång per kvm och mm skikt | 1,6 kg |
| Bearbetningsbar | Ca 15 min |

Förpackning

Levereras i plasthink innehållandes 3 kilo.

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA