



FLOETROL®

VANNBASERT MALINGSTILSETNING

Produktbeskrivelse

Floetrol® er en malingstilsetning som får akrylmaling til å flyte og jevnes ut som oljebasert maling, samtidig som den kompenserer for de skadelige virkningene vær og forurensing har på maling og grunning.

Egenskaper

- Bedrer utflyt av malingen og eliminerer pensel- og rullemerker.
- Muliggjør maling under vanskelige værforhold, for eksempel ekstremt høye/lave temperaturer eller høy luftfuktighet.
- Forlenger tørketiden ved ådringsmaling.
- Gir en sprøytemalingfinish.
- Minimer "øyer" ved bruk av rulle eller pensel ved maling av vegger innendørs.
- Reduserer rulletrykk og hindrer oppbygging av maling på rullekantene.
- Reduserer dysetilstopning; unngår fastkjøring av stempel ved bruk av sprøytepistol.
- Forlenger levetid til sprøytepistol/utstyr.
- Forbedrer sprøytet mønster og bedrer dekkevnen.

Bruksområder

- For utendørs og innendørs bruk.
- Tilsetningsstoff for vannbasert maling: emulsjons-, akryl og lateksmaling.

Tekniske data

Finish: N/A.
Bindemiddel: Lateks.
Løsningsmiddel: vann.
Egenvekt:
Fysisk form: flytende.
Brennbarhet: N/A.
Antennelighet: ja.
Flammepunkt: N/A.
Holdbarhet: minst 2 år.
Beholderstørrelse: 1 liter, 2,5 liter, 10 liter.
Farge: melkehvit.
Lukt: mild malingslukt.
VOC: overskrider ikke 1%.

God påføringspraksis

- Preparer overflaten etter veiledning fra malingsfabrikant.
 - Rist beholderen godt.
 - Bland alltid en liten mengde Floetrol med maling for å kontrollere kompatibiliteten.
- Blandes grundig før, og med jevne mellomrom under påføring.**
- Mal på vanlig måte, ved en temperatur på mellom 5 og 35°C.**
- MERK: Mengden tilsatt Floetrol vil ikke endre farge eller glans på matt eller halvblank emulsjons/akrylmaling. Floetrol kan redusere glansen til blank maling (70-90 glans).**

Bruksanvisning	• Hvis malingen renner, tørker for raskt eller ikke blir jevn, tilsettes Floetrol til malingen spres jevnt, lett og gir tilstrekkelig overlappingstid. • Tilsett Floetrol i lateks/akrylmalingen etter følgende retningslinjer:
Maling med pensel eller rulle	<u>Bruksanvisning:</u> • Tilsett ca.10 % pr. liter maling. • Hvis malingen fremdeles er tykk, eller ved ekstreme temperaturer, kan der tilsettes ytterligere Floetrol gradvis, opp til max.15 % pr. liter. • Rør Floetrol-/malingsblandingen godt om. • Mal som vanlig.
Maling med høy-/lavtrykksprøyte og sprøytepistol	<u>Bruksanvisning:</u> • Floetrol fungerer som smøremiddel. • Letter arbeidet med bruk av akryl-/lateksmaling ved sprøyting. • Tilsett 5-10 % pr. liter maling. • Mengden Floetrol avhenger av konsistens og flytegenskap til malingsfabrikant.
Maling med trykksprøyte	<u>Bruksanvisning:</u> • Tilsett opp til 10 % pr. liter maling. • Rør Floetrol-/malingsblandingen godt om. • Mal som vanlig.
Ådringsmaling	<u>Bruksanvisning:</u> • Tilsett 20-25 % per liter maling. • Rør Floetrol-/malingsblandingen godt om. • Mal som vanlig. • Ikke tilsett for mye til loddrette overflater, siden malingen kan sige.
Dekkevne	• Dekkevnen til Floetrol varierer i forhold til bruksmåte.
Begrensninger	• Floetrol må ikke tilsettes alkyd- eller oljebasert maling, inkludert glyseroftal-maling. • Må ikke brukes i blank akrylmaling/klar akryllakk.
Rengjøring	• Såpe og vann.
Oppbevaring	• Beskyttes mot frost.
Sikkerhet	HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no.

* Samme produsent.



Uten tilsetning

Med tilsetning