



	EN 14041		Distributed in EU by Laminate Park GmbH & Co KG Werkstr. 66265 Heusweiler/Eiweiler GERMANY
			
			
			EN 13329
			SoundLogic 1032

PRODUKT

Kode	8339 / 42097		
Dimensjoner	mm	1292 x 194 x 8+ 2,2	I følge EN 13329
Konstruksjon	Prosess	DPL	
	Kjernemateriale	HDF (tetthet 830-870 kg/m³)	I følge EN 316
	Låsesystem	2-Lock system	Produsert under lisens av Välinge Innovation AB
	Edges	Tech3S silikonkanter	
Garanti	År	25 år bolig & 10 års profesjonell Tarkettgaranti	

EGENSKAP

NORM

KRAV

TARKETT VERDI

Krav for klassefisering

Overflate slitestyrke	EN 13329 – Annex E	AC4	AC4
Trykkmotstand	EN 13329	IC2	IC2
Motstand mot flekker	EN 438-2 (Gruppe 1,2&3)	Gruppe 1&2: grad 5 Gruppe 3: ≥ grad 4	Gruppe 1&2: grad 5 - gruppe 3: ≥ grad 4
Motstand mot sigarettglør	EN 438-2	≥ grad 4	≥ grad 4
Effekten av møbelbein	EN 424	Ingen skade	Ingen skade
Trinsestol (myke hjul)	EN 425	Ingen endring i utseende eller skade	Ingen endring i utseende eller skade
Tykkelse svelling	EN 13329 – Annex G	≤ 18 %	≤ 18 %

Generelle krav

Tykkelse	EN 13329	Nominell tykkelse +/- 0,5 mm	8 mm; +/- 0,4 mm
Lengde	EN 13329	Nominell lengde +/- 0,5 mm	1292 mm; +/- 0,2 mm
Bredde	EN 13329	Nominell bredde +/- 0,1 mm	194 mm; +/- 0,1 mm
Rektangulærihet (q)	EN 13329	q maks ≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm
Flathet overflatesjikt (s)	EN 13329	s maks ≤ 0,3 mm/m	≤ 0,3 mm/m
Flathet bredde	EN 13329	Konkav ≤ 0,15% - Konveks ≤ 0,20%	Konkav ≤ 0,15% - Konveks ≤ 0,20%
Flathet lengde	EN 13329	Konkav ≤ 0,50 % - Konveks ≤ 1,00 %	Konkav ≤ 0,50 % - Konveks ≤ 1,00 %
Åpning mellom elementer (o)	EN 13329	o gj snitt ≤ 0,15 mm – o maks ≤ 0,20 mm	o gj snitt ≤ 0,15 mm – o maks ≤ 0,20 mm
Høydeforskjell mellom elementene (h)	EN 13329	h gj snitt ≤ 0,10 mm – h maks ≤ 0,15 mm	h gj snitt ≤ 0,10 mm – h maks ≤ 0,15 mm
Dimensjon variasjoner	EN 13329	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Lysekthet	EN 13329	Blå ull skala – EN ISO 105 ≥ nivå 6 Grå skala – EN 20105 ≥ nivå 4	≥ nivå 6 ≥ nivå 5
Inntrykksmerker	EN 433	Ingen synlig påvirkning ≤ 0,01 mm	Ingen synlig påvirkning ≤ 0,01 mm
Overflatelyd	EN 13329	≥ 1,00 N/mm²	≥ 1,60 N/mm²

Bruk og sikkerhet

Brannklassifisering	EN 13501-1	min Cfl-s1	Cfl-s1
Utslipp av formaldehyd	EN 717-1	E1	E1
Sklihemmende: friksjon koeffisient	EN 14041 / EN 13983	≥ 0,30 – klasse DS	≥ 0,30 – klasse DS
Varmeledningsevne	DIN EN 12667	≤ 0,150 m²K/W	≤ 0,150 m²K/W
Reduksjon av trommelyd	IHD-W431/ EPLF 021029-3	Ingen krav	SL20
Reduksjon av overføringslyd	ISO 140-8	Ingen krav	21 dB

LOGISTIKK INFORMASJON

7 planker/eske	1,754 m²/eske	7,319 kg/m²	48 esker/pall	84,192 m²/pall
----------------	---------------	-------------	---------------	----------------

