

Eik Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10156759 /	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gylde gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	13,2 mm 13,2mm Plank 181	Stil	Rustic, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	13,2mm Plank 181	m² per pakke	3,19	Brinell verdi	38
Dimensjoner	13,2 x 181 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	8	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	2,7 mm	Vekt pr. pakke (kg)	23,5	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,127
Kjernemateriale	/	m² pr. palle	127,6	Varme motstand (m²K)/W	0,104
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	40	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	940	Slipe motstand	USRV 45
Overflatebehandling	Live Natural olje	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	60090500
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580224808



www.blauer-engel.de/uz176



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.