



## Dekorvax Kreativ

### STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

#### Idealisk för allt trä inomhus – från golv till tak

Dekorvax Kreativ är idealisk för infärgning av paneler och tak, dekorationslister och bjälkar, specialgjorda snickerier, möbler, dörrar, hyllor mm inomhus. Fungerar även för transparent infärgning av golv, infärgning av MDF och täckande infärgning av ytor som redan mörknat/gulnat. Passar bra för trä i badrum, kök och barnrum.

Naturolje-/vaxbaserad – microporös

1 applicering = transparent

2 appliceringar = täckande

#### Åtgång

1 liter räcker till ca. 20 m<sup>2</sup> vid 1 applicering

#### Torktid

12-24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

#### Verktyg

**Tak, paneler, möbler m m, transparent infärgning:** Osmo Pensel, Osmo Penselborste, vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

**Tak, paneler, möbler m m, täckande infärgning:** Osmo Pensel, Osmo Penselbortse eller Osmo Mikrofiber roller 100mm.

**Golv, transparent infärgning:** Vit skurnylon med doodlebugshållare alt. Osmo Golvmaskin med vit rondell



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Mikrofiber roller



Osmo Easy Pad



Vit skurnylon



Doodlebugshållare



Osmo Golvmaskin



Rondeller

### 1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös yt-behandling, ta bort gammal lack eller likande (med Osmo 6000 Färgborttagare eller genom slipning). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling (alltid på golv). Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100 - 150 (golv) beroende på träslag och 180-240 (möbler/övriga ytor). Därefter görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas. Osmo Dekorvax Kreativ är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Kulörerna kan blandas med varandra för att uppnå ytterligare kulörer/effekter.

Observera att det slutliga resultatet och åtgången av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, lukt etc. det

vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax.

## 2. Applicering

### Tak, paneler, möbler m m – transparent infärgning (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Penselborste, vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. För en svagare transparent infärgning vid applicering med Osmo Pensel/Osmo Penselborste, eftertorka med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originallet eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>. Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originallet 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232.

### Tak, paneler, möbler m m – täckande infärgning (2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt i träets fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiber Roller 100mm. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
- Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

### Golv - transparent infärgning (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med vit skurnylon och doodlebugshållare eller Osmo Golvmaskin och vit rondell. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24 timmar, sörg för god ventilation.

OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Dekorvax Kreativ.

Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originallet eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>. Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originallet 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.


## 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

## Städning

Ytor behandlade med Osmo Dekorvax Kreativ är enkla att rengöra. Fuktorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

De avbildade kulörerna är fotografier. Det finns alltid risk för att färgavvikelser uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.




3115 Ljusgrå



3116 Lera




3165 Brun



3169 Svart




3172 Siden



3173 Fjord



3177 Bambu



3181 Kisel



3182 Sand




3183 Korall


## Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com



3186 Vit, matt



3188 Snö