



Underhållsolja

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För oljade eller hårdvaxoljade golv, möbler och andra trätytor

Osmo Underhållsolja används för skötsel och underhåll av oljade och hårdvaxoljade golv av massivt trä, parkett, skeppsgolv, OSB och korkgolv. Även för trappor och möbler etc. Produkten rekommenderas speciellt för högtrafikerade golvtytor i ex. restauranger, museer och butiker.

Ofärgad Matt (3079) – för underhåll av ytor grundbehandlade med Osmo 3062 eller 3262

Sidenmatt (3081) – för underhåll av ytor grundbehandlade med Osmo 3032 eller 3232

Halvmatt med halkskydd R9 (3098) – för underhåll av ytor grundbehandlade med Osmo 3088 alt. 3065 om halkskydd önskas

Naturolje-/vaxbaserad – mikroporös

Vattenavvisande och mycket slitstark

Snabbtorkande, torr efter 3-4 timmar

Bra miljöval!

Åtgång

1 liter räcker till 40-60 m² vid 1 applicering (beronde på slitage)

Torktid

3-4 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Osmo Stålspackel, Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Penselborste samt maskin med vit rondell (golv), Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor).



Osmo Stålspackel



Osmo Mikrofiberroller



Osmo Penselborste



Golvmaskin



Welin Rondeller



Osmo Easy pad
luddfri trasa

1. Förberedelser

Lös smuts dammsugs eller tormoppas bort. Rengör ytan noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel eller 8019 Intensivrenöring beroende på smutsighetsgrad. Speciellt viktigt på hårt trafikerade golvytor. Ytan måste vara helt ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot) innan underhållsoljning påbörjas. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör, status och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Skador och repor

Skador eller repor kan kräva punktrenoering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel eller 8019 Intensivrenöring beroende på smutsighetsgrad. Vid behov slipa med finare sandpapper korn 150.

Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxoja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll med Osmo Underhållsolja över hela ytan.

2. Applicering

Osmo Underhållsolja är ofärgad, färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

3079 Matt/3081 Sidenmatt, Golv (1 applicering)

- Applicera Osmo Underhållsolja tunt i fiberriktning med Osmo Stålspackel, Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller.
- Utjämna hela ytan med maskin och vit rondell. Vid eventuellt överskott byt till en ren vit rondell för att ta bort detta.
- Låt torka 3-4 timmar, söj för god ventilation.

3098 Halvmatt med halkskydd R9, Golv (1 applicering)

- Applicera Osmo Underhållsolja tunt i fiberriktning med Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Penselborste. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 3-4 timmar, söj för god ventilation.

Möbler/minder ytor (1 applicering)

- Applicera Osmo Underhållsolja tunt i fiberriktning med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka 3-4 timmar, söj för god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrenöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Underhållsolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

Besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och underhållsvaxet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas bort.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

Underhållsolja



7 330088 103625 >

2014.10.10 • Ersätter alla tidigare versioner. Sida 2/2