

# Elegance Rigid 55

## Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	33 Høy
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	EN ISO 24346	5,50 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Total vekt	EN ISO 23997	8800 g/m <sup>2</sup>
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I
Overflatebehandling		TEKTANIUM®
Naturtro overflate		Ja
Fasede kanter		4 sides
Monteringsmetode		Kliikk
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0197-0059-DOP-2023-01
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.15 %
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤  1  mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> ·K/W
Fargeekthet - lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Resirkulerbar
Resirkulert innhold	ISO 14021	20 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		9,62 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		8,10 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>
Material Health Statement		Ja
Fransk emisjonsmerking		A+
Dimensjoner og designs		
Plank	Plank 1200 x 200,5mm - 9 Plank=2,165 m <sup>2</sup> /boks - 44 boks/pall	
Flis	Flis 640 x 320mm - 11 Flis=2,253 m <sup>2</sup> /boks - 40 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	20	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (21/02/2024). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) som alltid skal følges.