




marmoleum dual plattor uppfyller kraven enligt EN-ISO 24011



Total tjocklek	EN-ISO 24346	2,5 mm	
Bostäder - Hög		Klass 23	
Offentlig miljö - Hög		Klass 34	
Industri - Normal		Klass 42	
Storlek (längd x bredd)	EN-ISO 24342	33,3 x 33,3 cm	50 x 50 cm
Dimensionsstabilitet	EN-ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,35 mm
Intrycksbeständighet	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	
Rullande stolshjul	EN 425	Lämplig	
Ljusbeständighet	EN-ISO 105-B02	Metod 3: blåskala minst 6	
Böjbarhet	EN-ISO 24344	ø 40 mm	
Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.	
Hygien		Marmoleum kan städas och underhållas till hög hygienisk standardar.	
Glödtålighet	EN 1399	Märken i marmoleum click efter fimpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.	
Stegsäkerhet	DIN 51130	R9	
Stegljudsdämpning	EN-ISO 717-2	≤ 5 dB	
Livscykelanalys		LCA säkerställer så låg miljöpåverkan som möjligt.	

marmoleum dual plattor uppfyller kraven enligt EN 14041



Brandklass	EN 13501-1	Cfl, s 1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Elektrisk uppladdning	EN 13893	< 2 kV
Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,17 W/m-K